

SEAL-IT® 680 DISPABOND EPDM

Product

De Seal-it® 680 DISPABOND EPDM, is een dispersie van hoogwaardige polymeren met water, wat resulteert in een hoogwaardige EPDM lijm op waterbasis zonder VOC's. Om snel, veilig en milieuvriendelijk EPDM te verlijmen. Geschikt voor de meeste gangbare ondergronden.

Toepassingen

De Seal-it® 680 DISPABOND EPDM is geschikt voor de verlijming van EPDM op allerlei zuigende materialen, met name houten platen, balken en dakbeschot. Dankzij de PSA-eigenschappen van de lijm is het zelfs mogelijk om op niet zuigende ondergronden hechting te verkrijgen. Aluminium- of vliesgecacheerde isolatieplaten en andere ondergronden dienen dubbelzijdig verwerkt te worden. De lijm is geschikt voor handmatige verwerking met kwast, borstel of roller.



Eigenschappen

- Zeer eenvoudig te verwerken.
- Geschikt voor zuigende en niet-zuigende ondergronden.
- Sterke tack.
- Ook dubbelzijdig te gebruiken.
- Zeer flexibel
- Toe te passen op de meeste EPDM membranen.
- Lange inlegtijd
- Lijm op waterbasis
- Zeer milieuvriendelijk; VOC-vrij
- Drukgevoelig; PSA (Pressure Sensitive Adhesive)
- Goed vloeigedrag

Standaard assortiment

Kleur	1L jerrycan*	2,5L JERRYCAN*	5L JERRYCAN*
Wit	SI-680-0000-001	SI-680-0000-002	SI-680-0000-005

*Geen standaard voorraad. Op aanvraag ook leverbaar in 10L

Technische productgegevens

EIGENSCHAP	NORM	SPECIFICATIE
Basis		POLYMER® DISPERSIE
pH	ISO 976	4,0 – 5,5
Viscositeit	Brookfield RVT Spindel 5 20 rpm	8.000 – 1.000
Vaste stofgehalte	ISO 3251	61 – 65
Dichtheid	105°C 90min 1,5gr	+/- 1,06 kg/l

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



SEAL-IT® 680 DISPABOND EPDM

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +30°C, bij voorkeur tussen 15°C en 25°C, beschermd tegen de zon en hoge luchtvochtigheid. Een lage temperatuur zal invloed hebben op de viscositeit, welke hoger zal worden. Maximaal 12 maanden houdbaar, na productiedatum.

Applicatiecondities

- De ondergrond dient droog – stof en vetvrij te zijn. Verwerkingstemperatuur tussen +15°C en +25°C Het product goed oproeren/schudden en niet verdunnen. De lijm dik genoeg op de ondergrond aanbrengen (dit kan met kwast of roller), vervolgens het EPDM membraan aanbrengen. Hierna goed aandrukken. Voldoende tijd nemen voor het laten drogen. Enkel toepassen bij een omgevingstemperatuur van 4°C of meer en als er de volgende 24u geen kans op vorst is.
- Bij een enkelzijdige verlijming is het noodzakelijk voldoende lijm aan te brengen, het folie kan worden aangebracht in een natte lijmlaag. Het folie is dan nog te herpositioneren. Het EPDM goed aanrollen nadat de lijm deels gedroogd is.
- Bij een dubbelzijdige verlijming is het belangrijk dat de aangebrachte lijm droog is voordat beide zijden samengevoegd worden. Dit voorkomt opsluiting van vocht onder het membraan. Zodra beide zijden droog zijn het membraan aanbrengen en aandrukken.



Beperkingen en aanbevelingen

Weekmaker-, olie-, en bitumen houdende materialen dienen vooraf getest te worden op geschiktheid. o.a. olie en oplosmiddel houdende cleaner, verf, lak, beits kunnen de verlijming aantasten. Het is raadzaam om het te verwerken materiaal van tevoren te testen op geschiktheid. Enkel toepassen bij een omgevingstemperatuur van 4°C of meer en als er de volgende 24 uur geen kans op vorst is. EPDM folie is verkrijgbaar in diverse soorten en maten, afhankelijk van de 'vervuiling' van het membraan kan dit gevolgen hebben voor de verlijming. De lijm hecht optimaal op een schone, vet en stofvrije ondergrond, een vervuilde ondergrond kan nadelige gevolgen hebben op de hechting.

Reinigen

Vers, niet uitgehard en/of overtollig materiaal verwijderen van ondergronden en gereedschappen m.b.v. SEAL-IT® 510 CLEANER. Handen/huid reinigen m.b.v. SEAL-IT® 515 ULTRA WIPES. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen, m.b.v. het juiste gereedschap.

Veiligheid en gezondheid

Vermijd langdurig huidcontact. Bij contact van niet uitgehard materiaal in de ogen, deze direct met water uitspoelen en arts raadplegen. Productveiligheidsblad is op verzoek beschikbaar.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



SEAL-IT® 680 DISPABOND EPDM

Garantie en aansprakelijkheid

Connect Products B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Disclaimer

Alle informatie in onze publicaties, zowel gedrukt als digitaal, is het exclusieve (intellectuele) eigendom van Connect Products B.V. en is gebaseerd op onze actuele kennis en ervaring. Het kopiëren, tonen aan derden of op enige andere wijze verveelvoudigen, openbaar maken en/of gebruiken van dit document, inclusief de bevindingen hierin, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Connect Products B.V. De technische gegevens zijn indicatief en niet allesomvattend. Connect Products B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, voortkomend uit eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden in dit document, inclusief die welke voortvloeien uit technologische veranderingen of onderzoek tussen de publicatie en het verkrijgen van het product. Connect Products behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Connect Products B.V. is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Gebruikers dienen alle relevante informatie over onze producten te raadplegen en te begrijpen alvorens het product aan te brengen en te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van geschikte tests om te waarborgen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. Connect Products B.V. heeft geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

