

SEAL-IT® 680 DISPABOND EPDM

Produkt

Der Seal-it® 680 DISPABOND EPDM ist eine Dispersion von Hochleistungspolymeren mit Wasser, wodurch ein hochwertiger EPDM-Klebstoff auf Wasserbasis ohne VOCs entsteht. EPDM schnell, sicher und umweltschonend zu verkleben. Geeignet für die meisten gängigen Oberflächen.

Anwendungen

Der Seal-it® 680 DISPABOND EPDM eignet sich zum Verkleben von EPDM mit allen Arten von saugfähigen Materialien, insbesondere Holzplatten, Balken und Dachschalungen. Dank der PSA-Eigenschaften des Klebstoffs ist es sogar möglich, eine Haftung auf nicht saugenden Oberflächen zu erzielen. Aluminium- oder Vlieslaminierter Dämmplatten und andere Untergründe müssen beidseitig verarbeitet werden. Der Kleber ist für die manuelle Verarbeitung mit Pinsel, Pinsel oder Rolle geeignet.



Eigenschaften

- Sehr einfach zu verarbeiten.
- Geeignet für saugende und nicht saugende Oberflächen.
- Starke Klebrigkeit.
- Auch beidseitig verwendbar.
- Sehr flexibel
- Kann auf die meisten EPDM-Bahnen aufgetragen werden.
- Lange Installationszeit
- Kleber auf Wasserbasis
- Sehr umweltfreundlich; VOC-frei
- Druckempfindlich; PSA (Haftklebstoff)
- Gutes Fließverhalten

Standard-Sortiment

Farbe	1L Kanister*	2,5L Kanister*	5L Kanister*
Weiß	SI-680-0000-001	SI-680-0000-002	SI-680-0000-005

*Kein Standardbestand. Auf Anfrage auch in 10 L erhältlich.

Technische Produktdaten

EIGENTUM	NORM	SPEZIFIKATION
Grundlage		POLYMER® DISPERSION
pH	ISO 976	4,0 – 5,5
Viskosität	Brookfield RVT Spindel 5 20 rpm	8.000 – 1.000
Feststoffgehalt	ISO 3251	61 – 65
Dichte	105°C 90min 1,5gr	+/- 1,06 kg/l

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Die Niederlande

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



SEAL-IT® 680 DISPABOND EPDM

Haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung, kühl, trocken und aufrecht bei +5°C bis +25°C lagern.
Haltbarkeit von bis zu 12 Monaten nach Produktionsdatum.

Anwendungsbedingungen

- Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Substrat) zwischen min. +10°C und max. +40°C und einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 65%.
- Auf verträglichen, tragfähigen, reinen, sauberen und fettfreien Untergründen.
- Entfernen von losen Bestandteilen von Untergründen mit einer geeigneten Bürste.
- Fettige Oberflächen mit SEAL-IT® 510 CLEANER vollständig entfetten.
- Rühren Sie den Kleber ggf. vor Gebrauch um.
- Poröse Materialien wie Stuck, Porenbeton, Spanplatten und Stirnkanten sollten zunächst mit verdünntem SEAL-IT® 640 EPDM CONTACT BOND grundiert werden (10 - 20 % "Verdünner" zugeben).
- Tragen Sie SEAL-IT® 640 EPDM CONTACT BOND mit einer feinzahnigen Kelle (1 mm), einem Pinsel oder einem professionellen Klebstoffapplikator für die Beschichtung großer Flächen auf.
- Beide Teile gleichmäßig bestreichen und vor dem Anbringen 10 - 40 Minuten trocknen lassen.
- Drücken Sie die zu verklebenden Materialien mit einer Andruckrolle oder Presse gut an.



Einschränkungen und Empfehlungen

Nicht geeignet für die Verklebung auf Polystyrolschaum. Nicht bei Temperaturen unter +10 °C oder einer relativen Luftfeuchtigkeit von mehr als 65 % verarbeiten. Da Kondensation dazu führen kann, dass eine Verklebung vollständig fehlschlägt, stellen Sie sicher, dass alle Materialien und der Arbeitsbereich eine gleichwertige Temperatur haben. Legen Sie die mit SEAL-IT® 640 EPDM CONTACT BOND geschmierten Materialien während des Trocknens niemals in Zugluft oder in einen Bereich, in dem Wasserdampf oder Staub vorhanden ist.

Reinigung

Entfernen Sie frisches, nicht ausgehärtetes und/oder überschüssiges Material von Substraten und Werkzeugen mit dem SEAL-IT® 510 CLEANER. Reinigen Sie Hände/Haut mit SEAL-IT® 515 ULTRA WIPES. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch und mit den richtigen Werkzeugen entfernt werden.

Gesundheit und Sicherheit

Vermeiden Sie längeren Hautkontakt. Bei Kontakt mit nicht ausgehärtetem Material in den Augen sofort mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Das Produktsicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Die Niederlande

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Garantie und Haftung

Connect Products B.V. garantiert, dass sein Produkt innerhalb der Haltbarkeitsdauer den Spezifikationen entspricht. Die Haftung geht niemals über das hinaus, was in unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen festgelegt ist. In keinem Fall haftet der Verkäufer für Folgeschäden. Die bereitgestellten Informationen sind das Ergebnis unserer Tests und Erfahrungen und sind allgemeiner Natur. Eine Haftung wird jedoch nicht übernommen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist.



Haftungsausschluss

Alle Informationen in unseren Publikationen, sowohl gedruckt als auch digital, sind ausschließliches (geistiges) Eigentum von Connect Products B.V. und basieren auf unserem aktuellen Wissen und unserer Erfahrung. Das Kopieren, Zeigen an Dritte oder auf andere Weise vervielfältigen, Veröffentlichen und/oder Verwenden dieses Dokuments, einschließlich der darin enthaltenen Erkenntnisse, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Connect Products B.V. gestattet. Die technischen Daten sind indikativ und nicht erschöpfend. Connect Products B.V. übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten in diesem Dokument ergeben, einschließlich solcher, die sich aus technologischen Veränderungen oder Recherchen zwischen der Veröffentlichung und dem Erhalt des Produkts ergeben. Connect Products behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Connect Products B.V. haftet nicht für (direkte oder indirekte) Schäden, die sich aus der Verwendung des in diesem Dokument gezeigten Produkts ergeben. Benutzer sollten alle relevanten Informationen über unsere Produkte konsultieren und verstehen, bevor sie das Produkt anwenden und verwenden. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, geeignete Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Connect Products B.V. hat keinen Einfluss auf die Art der Anwendung des Produkts und die Bedingungen während der Lagerung und des Transports und übernimmt daher keine Haftung für Schäden. Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren Allgemeinen Lieferbedingungen, wie sie bei der Handelskammer hinterlegt sind.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Die Niederlande

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

